

PRODUKTDATENBLATT



FARBVARIANTEN

D10 Weiß	D20 Beige	D30 Hellgrau	D40 Schwarz	D60 Anthrazit
RAL* 9016	9001	7035	9017	7011
NCS* S 0300-N	S 0505-Y50R	S1502-G	S 8000-N	S 7000-N

Weitere Farben auf Anfrage mit Mindestmenge und Lieferzeit.

* Unverbindliche RAL- und NCS-Angaben. Abweichungen sind aufgrund unterschiedlicher Fertigungsprozesse möglich.

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

- Matt
- Anti-Fingerprint-Eigenschaft
- Kratzfest

Für horizontale und vertikale Anwendungen im Innenbereich.

LIEFERFORM / FORMATE / DICKEN

MDF-Direktbeschichtung in der Qualität E1

Beschichtungsvarianten:

- Dekor einseitig mit Oberflächenschutzfolie / Rückseite Gegenzug nach Werkswahl
- Dekor beidseitig mit Oberflächenschutzfolie

Formate:

2.440 | 3.050 | 3.660 x 1.220 mm x verschiedene Dicken (Dekorbreite 1.210 mm)
3.050 x 1.300 x 16 mm (Dekorbreite 1.300 mm)

MDF-Sonderqualitäten wie schwarz durchgefärbt, feuchteresistent, schwer entflammbar, Carb II sowie weitere Formate gemäß Kundenanforderung auf Anfrage mit Mindestmenge und Lieferzeit.

Laminat mit Oberflächenschutzfolie

Format:

3.050 x 1.300 x 0,8 mm



Verbundelement

Beschichtungsvarianten:

- Laminat einseitig mit Oberflächenschutzfolie / Rückseite Gegenzug nach Werkswahl
- Laminat beidseitig mit Oberflächenschutzfolie

Formate:

3.050 x 1.300 | 1.270 | 1.250 | 1.220 mm abhängig vom Trägermaterial (Span oder MDF)

Kantenband

in verschiedenen Dicken und Breiten verfügbar

KEIN WEIßBRUCH BEIM ANFAHREN / FRÄSEN DER KANTE !!!

TECHNISCHE DATEN (Auszug)

Kratzbeständigkeit

nach EN 438-2:2016
Grad 3

Abriebbeständigkeit

nach EN 438-2:2016
IP = 150 Umdrehungen

Chemikalienbeständigkeit

nach EN 438-2:2016
Gruppen 1,3 - Grad 5, keine sichtbare Veränderung
Gruppe 2 - Grad 2, deutliche Veränderung

Wasserdampfbeständigkeit

nach EN 438-2:2016
Grad 5, keine sichtbare Veränderung

Weitere technische Daten auf Anfrage.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für konkrete Einsatzzwecke zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
Stand: Juli 2022