

PRODUCTGEGEVENSBLAD

DUHOSPAN®



PRODUCTBESCHRIJVING

Gemelamineerd spaanplaat met decoratieve oppervlakte.

Beschikbare kleuren en structuren volgens het leverbare assortiment - kijk op www.sareco.nl

Additionele kleuren op aanvraag met minimum afname en langere levertijd.

TOEPASBAARHEID

Horizontale en verticale applicaties zijn geschikt voor huiselijk, publiekelijk, commerciële en zorginstanties.

Door de eigenschappen is het zeer geschikt, en aan te raden voor keukens, woonkamers, badkamer meubels, wandpanelen, winkelinrichtingen en algemene decoratieve toepassingen voor het interieur.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Gemelamineerd spaanplaat heeft geen special onderhoud nodig.

Indien nodig kan het oppervlak schoongemaakt worden met zachte, niet ruwe doeken of sponzen. Alle commercieel beschikbare milde oppervlakte schoonmaakmiddelen zonder ruwe componenten zijn hiervoor geschikt. Het gebruik van sterke zuren en bleekmiddelen is ten strengste afgeraden.

ALGEMENE KENMERKEN

| DIMENSIETOLLERANTHEID | Test standaard | Eenheid | Dikte (mm) | | |
|------------------------------|----------------|--|------------|-----------|-------|
| | | | < 15 | ≤ 15 – 20 | > 20 |
| Dikte tolerantie | EN 14323 | mm | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,5 |
| Lengte en breedte tolerantie | EN 14323 | mm | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
| Platheid (symmetrisch) | EN 14323 | mm | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| Brandveiligheid informatie | EN 13986 | D-s2, d0 (Dikte ≥ 9 mm; Dichtheid ≥ 600 g/m ³) | | | |

TECHNISCHE DATA (EXTRACT)

| Eigenschappen | Test standaard | Classificatie | Benodigdheden |
|----------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Krasbestendigheid | EN 14323 | N | ≥ 1.5 |
| Vlekbestendigheid | EN 14323 | Beoordeling | ≥ 3 |
| Vatbaarheid voor barsten | EN 14323 | Beoordeling | ≥ 3 |
| Formaldehyde waarde | | Klasse | E1 |
| Oppervlaktefouten (punten) | EN 14323 | mm/m ² | ≤ 2 |
| Oppervlaktefouten (lijnen) | EN 14323 | mm/m ² | ≤ 20 |

DUHOSPAN® producten zijn geclassificeerd volgens de criteria gedefinieerd door EN14322 zoals: Hout gebaseerde materialen – gemelamineerde platen voor interieurgebruik – definitie, benodigdheden en classificaties.

CERTIFICATEN



FSC® en PEFC™ gecertificeerde producten zijn op aanvraag beschikbaar

BESCHIKBAARHEID / FORMAAT / DIKTE

Direct gemelamineerd in de kwaliteit P2 E1

| Format Afmeting Size Stärke (mm) Dikte (mm) Thickness (mm) | 2550 x 1250 | 2550 x 1270 | 2750 x 1250 | 2750 x 1270 | 3050 x 1250 | 3050 x 1270 | 3300 x 1250 | 3300 x 1270 | 3300 x 1300 | 3675 x 1270 | 4100 x 1270 | 4200 x 1250 | 4200 x 1270 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8 | | | | | X | | | | | | | | |
| 10 | X | | | | X | | | | | | | | |
| 12 | X | | X | | X | | | X | | X | | X | |
| 13 | | | | X | X | | | X | | X | | | |
| 16 | | X | | X | X | | | X | | X | | | X |
| 18 | X | | X | | X | | X | | | X | | X | |
| 19 | | | | X | X | | | X | X | X | | | |
| 22 | | | | | X | | | | | | | | |
| 25 | | X | | | X | | | | | | | | |
| 28 | | | | | X | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | X | | | | | |

Gemelamineerde versies:

- voorkant decor / achterkant balans materiaal van onze keuze
- Beide kanten decor

Spaanplaat in speciale kwaliteiten zoals: V313, P3 E1, P5 E1, Carb II en additionele afmetingen en diktes volgens de klant haar eisen, zijn beschikbaar op aanvraag met minimale afname en langere levertijd.

KANTENBAND

Beschikbaar in verschillende kwaliteiten, dikte en breedtes.

Additionele technische informatie op aanvraag

De informatie komt overeen met de huidige staat van onze kennis en zal informeren over onze producten. De informatie is niet bedoeld om bepaalde kwaliteitgaranties te geven over de producten of hun passendheid voor de toepasbaarheid. Elk bestaande industrieel eigendomsrecht dient in acht te worden genomen. Wij garanderen uitstekende kwaliteit binnen onze machten over de orders en het proces daarvan.

Status: juli 2022